


Bramac Divoroll

STANDARD


tetőfólia

Gazdaságos választás az általános tetőfóliák közül.
Alkalmas tetőcserép, pala vagy átszellőztetett profilozott
fémlemez tetőkhöz beépítve, beépített tetőtér és hideg
tetők esetén egyaránt.

Főbb termékelőnyök



**Kedvező ár-érték arány,
magas szintű terméktulajdonságok
mellett.**



A páraáteresztő
tetőfólia biztosítja
a nedvesség távozását
és a jó átszellőzést,
így segíti az épület
lélegzését.

120
g/m²

A tetőfólia súlya



Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Ragasztósáv	Szín	Rétegszám	Tekercs súly	Raklap mennyiség
58830	1,5 m	50 m	-	Világosszürke	3	9,5 kg	30 tekercs

Műszaki információk	Érték	Egység	Tolerancia [+/-]	Vizsgálati módszer
Szín	Világos-szürke			
Rétegszám	3			
Súly	120	g/m ²	- / + 10%	EN 1849-2
Tekercs hossz	50	m	-0%	EN 1848-2
Tekercs szélesség	1,5	m	-0,5%/1,5%	EN 1848-2
Egyenesség	< 30	mm per 10 m		EN 1848-2
Szakítószilárdság hosszirányban	200	N/50 mm	-/+30	EN 12311-1
Szakítószilárdság keresztirányban	160	N/50 mm	-/+30	EN 12311-1
Hosszirányú nyúlás	30	%	-/+15	EN 12311-1
Keresztirányú nyúlás	80	%	-/+15	EN 12311-1
Szakadással szembeni ellenállás (szeg) hosszirányban	130	N	-/+30	EN 12310-1
Szakadással szembeni ellenállás (szeg) keresztirányban	140	N	-/+30	EN 12310-1
Méretstabilitás	2	%		EN 1107-2
Hideghajlíthatóság (rugalmasság)	-20	°C		EN 1109
Sd-érték	0,03	m	-/+0,01	EN 12572 C módszer
Vízáróság	W1	osztály		EN 1928:2000
Tűzvesélyességi osztály	E	osztály		EN 13501-1
Vízoszlop	>3000	mm		EN 20811
Öregedés utáni teljesítmény jellemzők				EN 17872
Vízáróság	W1	osztály		EN 1928:2000
Szakítószilárdság hosszirányban	180	N/50 mm	-/+30	EN 12311-1
Szakítószilárdság keresztirányban	130	N/50 mm	-/+30	EN 12311-1
Hosszirányú nyúlás	17	%	-/+15	EN 12311-1
Keresztirányú nyúlás	30	%	-/+15	EN 12311-1
Légzárasi ellenállás	>0,1	m ³ /(h × m ² × 50 Pa)		EN 12114
Hőállóság	-40/+80	°C		
Maximális UV-stabilitás	4	hónap		EN 1296 módszertan
Maximális expozíciós idő	2	hét		EN 1296 módszertan

Termékeink, a műszaki szabványok és a gyakorlati szabályzatok alapján folyamatos felülvizsgálat, fejlesztés alatt állnak. Fenntartjuk a jogot a termékek megváltoztatására és módosítására előzetes értesítés nélkül. A legfrissebb információkért és további tanácsokért forduljon a területileg illetékes Szaktanácsadó kollégánkhoz. A honlapunkon további információk is megtalálhatóak.

Fenntarthatósági információ

Gyártói nyilatkozat	REACH: A Divoroll Standard nem tartalmaz olyan anyagot amely megfelelne a REACH nagyron veszélyes anyagokra vonatkozó kritériumainak. Lágyítószer: A Divoroll Standard lágyítószer és PFAS-tól mentes.
Újrahasznosítás és ártalmatlanítás	A Divoroll Standard műanyagként ártalmatlanítható, nem igényel semmilyen speciális kezelési vagy ártalmatlanítási eljárást.
EU hulladék kódok	Szállítási csomagolás zsugorfólia: 150102 Terméksomagoló karton: 150101 Interzero szám: 248961 Hulladék kód száma: 170904

Műszaki szaktanácsadás

infohu@bmigroup.com

www.bmigroup.com/hu



24



interzero®



Száraz helyen
tárolja,
óvja szélétől,
esőtől,
napsütéstől és
magas hőtől!

Ajánlott termékek



Clima Tape



Kétoldalas
ragasztószalag



BramacTherm
ragasztószalag



Szuper
abszorber
szegtőmitő
szalag