DELTA®-FLEXX-BAND F 100

Műszaki adatlap - magyar fordítás | Forráskiadás: 07/2015

A feltöltött cseh adatlap fordítása, a német záró megjegyzéssel együtt. Nem helyettesíti a gyártó eredeti dokumentumát.

Méretek	100 mm széles; 10 m hosszú; 1,3 mm vastag
Csomagolás	3 tekercs/karton; 96 karton/raklap
Összetétel	Oldószermentes butilkaucsuk ragasztó, felül nyújtható textillel kasírozva; hátoldalán középen osztott, szilikonozott védőfóliával.
Tulajdonságok	Egyoldalas öntapadó, nyújtható szalag beltéri és kültéri csomópontok, csatlakozások kialakításához.
Eltarthatóság	Eredeti csomagolásban 2 év.
Tárolási hőmérséklet	+5 °C és +30 °C között.
Bedolgozási hőmérséklet	+5 °C-tól. A szalagot temperált helyiségben kell tárolni.
Hőállóság	-40 °C és +80 °C között.
Időjárási kitettség	6 hét. Ezt követően védeni kell az UV-sugárzástól: az elhelyezéstől függően tetőfedéssel vagy belső burkolattal le kell takarni.

Felhasználás

Fóliák csatlakoztatására a szerelési útmutatók szerint, különösen DELTA® fóliák áttörésekhez történő csatlakoztatásához. Alkalmazható kemény műanyaghoz, fémhez, sima fához és faalapú termékekhez, valamint vakolható falcsatlakozás kialakítására.

Bedolgozási tudnivalók

A DELTA® ragasztókra és ragasztószalagokra vonatkozó általános előírások érvényesek.

Általános előírások

• Az aljzat legyen száraz, tiszta, por-, zsír- és dérmentes, továbbá megfelelő teherbírású.

• A nem megfelelő teherbírású, például málló felületeket alapozni kell, például DELTA®-HF PRIMER használatával.

• Az aljzat felületi feszültsége legyen 36 mN/m felett.

Különleges előírások

• A végleges tapadás idővel alakul ki, a tárolási körülmények, az aljzat típusa és a környezeti viszonyok függvényében.

• DELTA®-FOXX és FASSADE típusú fóliák esetén először DELTA®-PREN anyaggal kell kezelni az aljzatot.

• Vakolható lezárásként történő alkalmazáskor a textil felületét vakolás előtt meg kell nedvesíteni. Körülbelül 10 cm-enként mechanikusan is rögzíteni kell.

• Nyitott hézagos homlokzatokon a textilfelületet vízbázisú homlokzatfestékkel kell bevonni az UV-sugárzás elleni védelem érdekében.

• Mechanikailag terhelt helyek ragasztására nem alkalmas.

• Olajokkal és szerves oldószerekkel szemben nem ellenálló.

• A felszabaduló anyagok és adalékok - például az OSB-lapokból származó hexanal - befolyásolhatják a tapadóerőt.

Kiadási adatok és gyártói megjegyzés

Kiadás: 07/2015. Készítette: U. G.

Az adatlap tartalma a készítés időpontjában rendelkezésre álló ismereteket tükrözi, és nem tekinthető teljes körűnek. A közölt adatok nem mentesítenek az önálló, felelős eljárás alól. Ezen adatlap megjelenésével minden korábbi változat érvényét veszti. A tévedések és elírások jogát fenntartják.