

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja :

JUTA LÉLEGZŐ 95

2. Típus-, tétel -vagy, sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11.cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően :

Lásd az 1. pontot (a termék csomagolásán és a nyomtatásán feltüntetve) A fólia belső oldalán a gyártási dátum/nap, hónap, év/

3. Az építési termék gyártó által meghatározott rendeltetése, az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban :

Háromrétegű páraáteresztő vízszigetelő alátét fólia. Beépíthető közvetlen a hőszigetelésre . Alkalmazható mint homlokzati fólia is.

4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve , illetve bejegyzett védjegye , valamint értesítési címe a 11.cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően :



JUTA a.s., Dukelská 417, 544 15 Dvůr Králové nad Labem, Česká republika

Tel.: +420 499 314 211, Fax: +420 499 314 210 www.juta.cz

5. A meghatalmazott képviselő neve , címe.

Folia-Trade KFT 8083 CSÁKVÁR SZÉCHENYI U 6.

6. Az építési termék állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:

3 értékelési rendszer

7. Gyártói nyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:

EN 13859-1:2010

EN 13859-2:2010

Institut pro testování a certifikaci, a.s.

Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství Pražská 16/810

Praha 10 ,102 21 Oznámený subjekt 1390



JUTA a.s.
Dvůr Králové n. L.

8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

A fenti termék tulajdonságai megfelelnek a deklarált értékeknek. A 305/2011 EU rendelettel és a 275/2013 Korm.rendelettel összhangban . A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény, az eredeti CE alapján.


TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	TŰRÉS	
				MINIMUM	MAXIMUM

Műszaki jellemzők:

Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1;1,5;3	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	92	-5	+10
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928 EN 13111	[osztály]	W1	-	-
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	+0,01	+0,015
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	220 / 125	-30 / -25	+40 / +35
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2	[N/50mm]	180 / 105	-20 / -25	+60 / +45
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50 / 70	-20 / -20	+ 20 / +30
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet C	[%]	40 / 60	-20 / -25	+20 / +30
Szegszakító ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	80 / 90	-20 / -20	+30 / +30
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-30	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² , h.50Pa]	<0,02	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +80	-	-

10. A Teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a (4)-es pontban meghatározott gyártó felelős.



EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

A termék leírása: Lélegző vízálló polipropilén tetőfólia ,beépített és nem beépített tetőre egyaránt javasolt.

Valamint függőleges fal építésénél is alkalmazható mint szélfogó .Közvetlenül érintkezhet a hőszigeteléssel.

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket .

Handwritten signature
JUTA a.s.
 Dvůr Králové n. L.

JUTA

foliasan

Forgalmazó: Folia-Trade KFT
 8083 Csákvár Széchenyi u 6

FOLIA-TRADE

JUTA a.s. Dukelská 417, 544 01 Dvůr Králové nad Labem
 Czech Republic – European Union

TNT 033

JS2005PFM29HU002

www.juta.cz
 tetofolia@gmail.com
 www.folia-trade.hu
 www.jutateto.hu



wsp