

JUTA Dream Lélegző 95

jétől hatályos 01.01.2013

felülvizs. 10.09.2020

TULAJDONSÁGOK	MÓDSZER	EGYSÉGEK	MEGNEVEZÉS	TURÉSHATÁR	
				MINIMÁLIS	MAXIMÁLIS

Általános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1; 1,5; 3	-0,5%	+1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelel	-	-
Alaptömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	92	-5	+10
Nyilvánvaló hibák	EN 1850-2	-	nyilvánvaló hibák nélkül		

Műszaki jellemzői:

Tűzzel szembeni viselkedés (tűzállóság)	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Ellenállás a víz behatolásával szemben	EN 1928	[osztály]	W1	-	-
Ellenállás a víz behatolásával szemben a mesterséges öregítést követően	EN 13859-1 melléklet C	[osztály]	W1	-	-
Páraáteresztő képesség (ekvivalens diffúziós vastagság Sd)	EN 12572	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Szakítószilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	220 / 125	-30 / -25	+40 / +35
Szakítószilárdság a mesterséges öregítést követően, hosszanti irányban/keresztirányban	EN 13859-1 melléklet C	[N/50mm]	180 / 105	-20 / -25	+60 / +45
Nyúlás hosszirányban/keresztirányban	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50 / 70	-20 / -20	+20 / +30
Nyúlás a mesterséges öregítést követően, hosszanti irányban/keresztirányban	EN 13859-1 melléklet C	[%]	40 / 60	-20 / -25	+20 / +30
Tépőszilárdság hosszirányban/keresztirányban	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	80 / 90	-20 / -20	+30 / +30
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Hajlékonyság alacsony hőmérséklet mellett	EN 1109	[°C]	-30	-	-
Légáteresztés	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /(m ² .h.50Pa)]	<0,02	-	-
Hőmérséklettartomány	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Vízoszlop	EN ISO 811	[cm]	>250	-	-
Veszélyes anyagok			npd		

Magyarázat: npd - no performance determined (nincs meghatározva mutató)

ALKALMAZÁS TERMÉKEK



EN 13859-1:2010 Vízszigetelő membránok és fóliák. Az alátétek és az aljzat és a vízszigetelés lemezeinek meghatározása és jellemzői. 1. rész: Alátétek és lemezek aljzathoz és redőzött burkolatok vízszigeteléséhez. Csíkok és fóliák Alap és a falak vízszigetelésének biztosításához

Rendkívül diffúz tetőfólia, mindkét oldalán nem szőtt polárral védve, mindegyiktől polipropilén. A szellőztetés nélküli tetők lejtéséhez és a falak szélgátjának tervezték. Telepítés szarufákon anélkül, hogy légrést kellene létrehozni a hőszigetelés és a fólia között. Előtt A telepítéshez olvassa el az Alkalmazási Kézikönyv aktuális kiadását vagy a tekercs mellékelt fűzetét.