

JUTA Dream Lélegző 95



Háromrétegű, páraáteresztő tetőfólia

Termék leírása:

-a JUTA Dream Lélegző 95 háromrétegű erősen vízszigetelő alátétfólia. Két nem szőtt szilárdságot biztosító, polipropilén réteg között, egy diffúz fóliaréteg.

A fólia teljes mértékben újrahasznosítható. Nem korhad, nem penészedik, egészségileg ártalmatlan.

-a JUTA Dream Lélegző 95 alkalmazható

deszkázatlan tetőszerkezeten, érintkezés nélkül, vagy közvetlenül a hőszigetelésre fektetve.

A tetőfólia biztosítja a jó vízzáróságot. Magas légáteresztő képessége lehetővé teszi a jó szellőzést, szárazon tartja a tetőszerkezetet bármilyen időjárási körülmények között. Eltávolítja a szerkezetből a párákat, és egy olyan zárt rendszert hoz létre, mely megvédi a hőszigetelést az esőtől, portól, porhótól, koromtól.

-a JUTA Dream Lélegző 95 beépíthető, beton, égetett cserép valamint palafedés alá. Lehet használni, függőleges falaknál szélfogóként.

A legkisebb tetőhajlásszög amire beépíthető 17°.


Tulajdonságok	Szabvány	Me	Érték
Hossz:	EN 1848-2	(m)	50
Szélesség:	EN 1848-2	(m)	1,5
Tekercssúly		Kg	7
Vastagság	EN 1849-2	mm	min.0,35
Egységnyi területre jutó tömeg:	EN 1849-2	(g/m ²)	92 (+-10)
Szakító szilárdság:	EN 12311-1 EN 13859-1	(N/50mm)	220/125 (+30/+20)
Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték	EN 12572 EN1931	(m)	0,02 (-0,01/+0,015)
Éghetőségi besorolás:	EN 13501 EN 11925-2	(osztály)	E
Alkalmazási hőmérséklet:		(C°)	-40/+80
Víz behatolási ellenállás:	EN1928 EN13111	(osztály)	W1

Beépítése:

A tetőfóliát sima tiszta és száraz felületre kell fektetni. Függőlegesen vagy vízszintesen, közvetlenül a szarufákra, gyűrődés mentesen. A fektetést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig. A nyomtatásnak a fedés felé kell esnie.

A fóliasávokat min 10 cm átfedéssel kell fektetni, és lehetőség szerint JUTAFOL SP 38 ragasztószalaggal összeragasztani. Ezzel megakadályozhatjuk a víz behatolását, és biztosítjuk a fólia szél elleni szigetelését. Ragasztáshoz PVC alapú ragasztó nem használható.

A membránt rozsdamentes laposfejű szegekkel, vagy mechanikus tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufákra. A szarufák közti távolság nem lehet nagyobb mint 1 m. A fóliát ellenléccel kell biztosítani, melynek mérete 50 mm. Ez teszi lehetővé a megfelelő légrés kialakítását, a fólia és a tetőfedés között. A lécek alá 22° alatt JUTADACH TPK tömítő szalagot ajánlott ragasztani. Ha a fóliát kémiaileg impregnált felületre, vagy az alá kívánjuk beépíteni, akkor meg kell várni annak teljes száradását.



Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél.

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell. Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !