

## JUTADACH® SUPER 2AP (210)

Érvényes 2013 01.01.-től

Felülvizsgálva 2018 08.27.

| TULAJDONSÁGOK | SZABVÁNY | MÉRTÉK<br>EGYSÉG | ÉRTÉK | Tűrés   |         |
|---------------|----------|------------------|-------|---------|---------|
|               |          |                  |       | MINIMUM | MAXIMUM |

Altalános jellemzők:


|                                |           |                     |                   |         |          |
|--------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|---------|----------|
| Hossz                          | EN 1848-2 | [m]                 | >50               | -       | -        |
| Szélesség                      | EN 1848-2 | [m]                 | 1,5               | -0,0075 | + 1,0225 |
| Egyenesség                     | EN 1848-2 | -                   | megfelelő         | -       | -        |
| Egységnyi területre jutó tömeg | EN 1849-2 | [g/m <sup>2</sup> ] | <b>210</b>        | -20     | +20      |
| Látható hibák                  | EN 1850-2 | -                   | nem látható hibák |         |          |

Műszaki jellemzők:

|                                                        |                             |                                           |             |            |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------|------------|-------------|
| Éghetőségi besorolás                                   | EN 13501<br>EN 11925-2      | [osztály]                                 | <b>E</b>    | -          | -           |
| Víz behatolási ellenállás                              | EN 1928<br>EN 13111         | [osztály]                                 | W1          | -          | -           |
| Víz behatolási ellenállás<br>Mesterséges öregítés után | EN 13859-1;2<br>Melléklet c | [osztály]                                 | W1          | -          | -           |
| Vízgőz átviteli tulajdonság<br>(Sd) Érték              | EN 12572<br>EN 1931         | [m]                                       | <b>0,03</b> | -0,02      | +0,015      |
| Szakító szilárdság<br>Maximum húzóerő MD / CMD         | EN 12311-1<br>EN 13859-1    | [N/50mm]                                  | 490 / 460   | -90 / -100 | +90 / +100  |
| Maximum húzóerő MD/ CMD<br>Mesterséges öregítés után   | EN 13859-1;2                | [N/50mm]                                  | 460 / 430   | -90 / -100 | +100 / +110 |
| Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD                   | EN 12311-1<br>EN 13859-1    | [%]                                       | 45 / 70     | -20 / -45  | + 30 / +50  |
| Nyúlás MD / CMD<br>Mesterséges öregítés után           | EN 13859-1;2<br>Melléklet C | [%]                                       | 40 / 60     | -20 / -40  | +30 / +50   |
| Szeg szakadási ellenállás<br>MD / CMD                  | EN 12310-2<br>EN 13859-1;2  | [N]                                       | 500 / 450   | -100 / -70 | +80 / +70   |
| Méretstabilitás                                        | EN 1107-2                   | [%]                                       | <2          | -          | -           |
| Rugalmasság alacsony hőmérsékleten                     | EN 1109<br>EN 495-5         | [°C]                                      | -40         | -          | -           |
| Levegő behatolási ellenállás                           | EN 12114<br>EN 13859-1;2    | [m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> . h.50Pa] | nincs adat  | -          | -           |
| Alkalmazási hőmérséklet                                | -                           | [°C]                                      | -40 / +90   | -          | -           |
| Hidrosztatikus nyomáspróba                             | EN 20811                    | [cm]                                      | >500        | -          | -           |

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

## A TERMÉK ALKALMAZÁSA



## EN 13859-1:2010 ČSN EN 13859-1 + A1

Hajlékony lemezek, fóliák vízszigeteléshez – 1. rész . fóliák nem folytonos fedés alá -2. rész . vízszigetelő biztosítás falburkolatokhoz.

A termék műszaki jellemzői: Csíkok lemezek és alátétfóliák, vízszigetelés biztosításához, másodlagos védelemre a fedés alá. Tűzzel szembeni viselkedés az EN 13859-1+A1 szerint.

Kiegészítő gyártói információ: Páraáteresztő tető alátétfólia, kiegészítő vízszigetelő réteggént beépítve. Alkalmazható homlokzati fóliaként is. A termék egészségre ártalmas összetevőket nem tartalmaz.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHET