

TERMÉK ADATLAP

JUTADACH® MASTER

Érvényes 2013 01.01.-től

Felülvizsgálva 2020 07.02.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5 %	+ 1,5 %
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	160	-10	+15
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928 EN 13111	[osztály]	W1	-	-
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572 EN 1931	[m]	0,02	-0,01	+0,015
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	420 / 420	-70 / -120	+50 / +120
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2	[N/50mm]	385 / 390	-70 / -120	+70 / +120
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	25 / 20	-10 / -10	+ 15 / +15
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet C	[%]	20 / 15	-10 / -10	+15 / +15
Szeg szakadási ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	390 / 360	-80 / -60	+80 / +70
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² . h.50Pa]	nincs adat	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +80	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	>500	-	-

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13859-1:2010

Négyrétegű mikroporózus páraáteresztő tetőfólia hálózósítással. Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra.

A termék egészségre ártalmas összetevőket nem tartalmaz.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !