

JUTADACH 160 MASTER +2AT

Négyrétegű, szélzáró, diffúziós tetőfólia, hálóerősítéssel.



Termék leírása:

A JUTADACH MASTER négyrétegű vízszigetelő alátétfólia, mely áll két külső merevített, szilárdságot biztosító szövetlen anyagból, egy belső vízszigetelő rétegből, és egy plusz hálóerősítésből. Ezzel lehetővé válik a nagyobb távolság a szarufák között. **Beépített kétoldali ragasztószalaggal.**

Szélzáró alátétfedés.

A fólia páraáteresztő tulajdonsága mellett, megvédi a tetőszerkezetet és a hőszigetelést az időjárás káros hatásaitól, véd az esőtől, portól porhótól és szélről.

Felhasználható minden ferde tetőszerkezetre /szellőzött, szellőztetlen, zsaluzott, zsaluzatlan/ éppúgy, mint homlokzati fólia és szélvédő. A szigetelés kitöltheti az egész szarufa magasságát.

Robosztus összetétele, lehetővé teszi vele a munkát, olyan tetőszerkezeten is, ahol nagy a teherhordó szerkezet fesztávolsága /szarufa, kötőgerenda/, ahol gyakori az erős szél, vagy alacsony a tetőhajlat.

Használhatjuk egyenesen a szigetelésre, vagy az arra épített zsaluzásra fektetve. Felhasználását ajánljuk égetett tetőcserép, betoncserép, és pala fedés alá. Járható.

Alkalmazható függőleges falaknál szélfogóként.

A JUTADACH MASTERT 15 ° tetőhajlattól lehet beépíteni. Ha ennél alacsonyabb hajlású tetőre szánjuk beépíteni, ajánlatos ezt a gyártóval konzultálni.

Beépítése:

-a tetőfóliát gyűrődésmentesen, horizontálisan és függőlegesen a nyomtatott oldalával a héjazat felé kell fektetni. A beépítést az eresznél kezdjük, haladva a tetőcsúcsig, min. 10 cm átlapolással. Ahhoz, hogy a hosszantartó esőzések idején megakadályozzuk a víz behatolását, és biztosítsuk a fólia szél elleni zárását, ajánlatos a fólia sávokat JUTADACH SP 38 szalaggal összeragasztani. A JUTADACH SP 38 szalagot használhatjuk akkor is, ha a tető hajlásszöge kisebb mint 22°. Hosszában a fóliát a szarufa fölé kötjük össze.

A tetőfóliát rozsdamentes laposfejű szeggel, tűzgéppel erősítjük fel, /mindig csak az átfedésnél/ és max 1,4 m szélességben egymástól, tetőléccel biztosítjuk, melyek mérete legalább 5x5 cm. Az eresznél ajánlatos a fóliát leragasztani a cseppentőlemezre. A fólián áthatoló szerkezeti elemeket ajánlott JUTADACH SP SUPER szalaggal tömíteni.

Ha a JUTADACH MASTER tetőfóliát impregnált alapra fektetjük, meg kell várni annak teljes kiszáradását. Gondoskodni kell a megfelelő szellőzésről a fedélhéjazat alatt. A légnívósokat biztosítani kell a behatoló állatok ellen. Az ellenlécek alá JUTAFOL TPK szalagot kell használni, főleg az alacsony hajlatú tetőszerkezeteknél. Ez biztosítja a szerkezet vízállóságát, abban az esetben is, ha a fólia kidomborul a héjazás irányába. Ha a tetőtaraj alatt az elszigetelt szerkezet és a fólia között 1,5 m-nél magasabb légréteg keletkezik, ajánlatos a fóliasapka beépítése.

Tulajdonságok	Szabvány	Mérték egység	Érték
Hossz:	EN 1848-2	(m)	50
Szélesség:	EN 1848-2	(m)	1,5
Tekercs súly:		Kg	cca 15
Nyúlás: MD/CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	(%)	40/50
Egységnyi területre jutó tömeg:	EN 1849-2	(g/m ²)	160
Szakító szilárdság:	EN 12311-1 EN 13859-1	(N/50mm)	420/420
Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték	EN 12572 EN1931	(m)	0,02
Éghetőségi besorolás:	EN 13501 EN 11925-2	(osztály)	E
Alkalmazási hőmérséklet:		(C°)	-40/+80
Víz behatolási ellenállás:	EN1928 EN13111	(osztály)	W1



Biztosítani kell a szellőzést az eresznél, valamint a tetőgerincnél.

Figyeljünk a részletekre, a fedés előtt távolítsunk el minden szennyeződést a fóliáról, ami akadályozhatja a szabad légáramlást, vagy a víz lefolyását. A tetőfedést a lehető legrövidebb idő alatt végezzük el. A tekercsek PE fóliába vannak csomagolva. Raktározni tiszta száraz helyen kell. Óvni kell az UV sugárzástól felhasználás előtt, és a tetőszerkezeten is.