

A JUTADACH SUPER rendszer tömítő és ragasztóelemei

JUTADACH SP SUPER

A tetőfólia vízálló csatlakozásainak kialakításához, a fólián áthatoló elemek tömítéséhez

Leírás:

Nagyon jó tapadású egyoldalas ragasztószalag

Nagyon jól tapad a tetőfóliához, fához, téglához és betonhoz

Használható kör, illetve szögletes áthatoló elemek tömítésére.

Alkalmazható a sérült területek javítására.

A JUTADACH SUPER ellenáll a nedvességnek, anyaga páraáteresztő, 4 hónapig ellenáll az UV sugárzásnak.

A ragasztani kívánt felületnek tisztának, száraznak, zsír, olaj és pormentesnek kell lennie.

Ne használja feszültség alatt levő csatlakozásokhoz.

Ragasztáskor megfelelően simítsa el a ragasztószalagot.

JUTADACH TPK SUPER

Szegtömítő szalag az ellen lécek alatti tömítéshez.

Leírás:

PE-butyl-gumi egyoldalas ragasztószalag.

Puha és rugalmas polietilénből készült fólia, bevonva jól tapadó butyl gumival.

Ellenléc alatti szögek tömítésére szolgál.

Használható csavarok tömítésére is.

A szalagot az ellen lécre, vagy a fektetett fólián az ellen léc helyére ragasztjuk, majd a léceket rögzítjük, szeggel illetve csavarral.

A ragasztani kívánt felületnek tisztának, száraznak, zsír, olaj és pormentesnek kell lennie.

JUTADACH MASTIC SUPER

JUTADACH tetőfóliák átfedéseinek tömítésére

Leírás:

Egykomponensű ragasztó tömítő anyag.

Esőnek ellenáll.

A fólia vízszintes és függőleges vízszigetelő csatlakozásaihoz, tömítéshez a szögek helyén, és az áthatoló elemek mellett.

A falszegély és kéményszegély csatlakozásainak tömítésére.

A ragasztani kívánt felületnek tisztának, száraznak, zsír, olaj és pormentesnek kell lennie.

Az összeragasztani kívánt elemeket a megszilárdulásig ideiglenesen rögzíteni kell.

A ragasztó színe a kötés után változhat. UV sugárzás hatására, a kötési szilárdság megmarad.

Előnyök:

Nagyon jó tapadás a fóliákhoz. Gyors és egyszerű kapcsolat létrehozása. Ellenálló +110°C-ig.



Hordozóanyag	PP spunbond PP bevonattal
Ragasztóanyag	polyakryl
Szakító szilárdság	>70N/25mm
Nyúlás	50-100 %
Vízállóság	Tartósan ellenáll
Alkalmaz.hőmérséklet	+5 °C / +40 °C
Hőállóság	-30 °C / +80 °C
Teljes vastagság	0,62 mm
Hossz	25 m
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	+5 °C / +25 °C
Csomagolás	12 tek / karton

Hordozóanyag	PE + szilikon fedőpapír
Szín	Ezüstszürke
Ragasztóanyag	Butylgumi
Hőállóság	-30 °C / +80 °C
Magas hőmérsékleten az anyag lágyabb	
Alkalmaz.hőmérséklet	+5 °C / +40 °C
Teljes vastagság	0,09mm
Hossz	15 m
Szélesség	50 mm
Tárolási hőmérséklet	+5 °C / +25 °C
Csomagolás	12 tek / karton

Alapkomponens	Poliuretán
Szín	Fekete
Jellemzői	Viszkoelasztikus
Filmképződés	cca . 7 perc
Teljes keményedés	cca: 24 óra
Alkalmaz.hőmérséklet	>7°C
Tartalom	310 ml / 470 g
Kiadósság	cca: 18 m
Tárolási hőmérséklet	+15 °C / +25 °C
Ép csomagolásban, UV sugárzás hatása nélkül, száraz helyen tiszta hely. Az eredeti csomagolást legfeljebb 1 évig tárolja	
Csomagolás	20 db / karton