

JUTADACH MONOLITIC PROFI 2AP

Érvényes 2022 11.26.-tól

Felülvizsgálva 2022 11.23.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	160	-20	+0
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501-1 EN 11925-2 EN 13823	[osztály]	B	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928	[osztály]	W1	-	-
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572	[m]	0,1	-0,05	+0,05
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	280 / 220	-30 / -20	+50 / +30
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[N/50mm]	260 / 200	-40 / -20	+60 / +40
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	50 / 60	-20 / -20	+ 35 / +35
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet C	[%]	40 / 50	-20 / -20	+25 / +25
Szegszakító ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	180 / 200	-50 / -50	+40 / +50
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109	[°C]	-40	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /m ² . h.50Pa]	< 0,02	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	-	-	-

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

Hajlékony lemezek, fóliák vízszigeteléshez – 1. rész . fóliák nem folytonos fedés alá -2. rész . vízszigetelő biztosítás falburkolatokhoz.

Teljes felületű aljzaton fekvő, az ellenléc alatt vezetett alátét fólia.

Vízálló páraáteresztő alátét hájazat. Két külső nem szőtt polipropilén réteg között egy belső monolitikus réteg. Beépíthető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra. Beépített kétoldali ragasztócsíkkal. Szélzáró alátét fedés

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !