

JUTADACH® THERMOISOL NP (210)

Érvényes 2013 01.01.-től

Felülvizsgálva 2023 05.03.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5 ; 3	-0,5 %	+ 1,5 %
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	210	-20	+20
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E		
Víz behatolási ellenállás	EN 1928	[osztály]	W1		
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572	[m]	0,15	-0,05	+0,05
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	380 / 420	-60 / -80	+60 / +80
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1 Melléklet c	[N/50mm]	340 / 380	-60 / -80	+80 / +100
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	40 / 45	-20 / -20	+ 20 / +20
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1 Melléklet C	[%]	35 / 40	-20 / -20	+20 / +20
Szeg szakadási ellenállás MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	250 / 200	-70 / -50	+80 / +60
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-30	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-2	[m ³ /m ² . h.50Pa]	nincs adat	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +100	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	> 300	-	-
Anyag szilárdság :	EN-12317-2	(N/50mm)	nincs adat		
Az építőanyag tűzállósága :	DIN 4102-1		B1		
Veszélyes összetevők :			nincs adat		

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13859-1 :2010

Hajlékony lemezek , fóliák vízszigeteléshez – 1. rész . fóliák nem folytonos fedés alá -2. rész . vízszigetelő biztosítás falburkolathoz.

Magas páraáteresztő képességű tetőfólia, nem szellőztetett szerkezetre. Fektethető közvetlenül a hőszigetelésre, vagy az arra épített diffúz deszkázatra. Nem kell léágrést kialakítani szellőzőrést a fólia és a szigetelés között.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ