

JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP

profesionális páraáteresztő tetőfólia, mely ellenáll a vegyi impregnálásnak és magas hőmérsékletnek

ÚJ

30 év garancia

A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** -egy kétrétegű tartós vízszigetelő tetőfólia, újgenerációs TPU/PUR réteggel. A fólia magas hőállósággal (+ 100 °C) rendelkezik. Kiváló műszaki tulajdonságainak köszönhetően deszkázatra fektetve megfelel az UDB-A, anélkül az USB-A osztály követelményeinek. Ellenáll a fa impregnáló szerek vegyi hatásainak, nem rohad, penészedik. A fólia kétoldali beépített ragasztósávval van ellátva, a biztonságos csatlakozások kialakításához. Ez kiváló szél és vízzárást tesz lehetővé. A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** membrán megfelelő beépítésével, alkalmas akár 6 hétig ideiglenes fedésre is.

A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** -ferde szerkezetben beépíthető kontakt és érintkezésmentes módon. A szigetelésre fektetve vagy szabadon feszítve. Homlokzati fóliaként is alkalmazható, szellőztetett szerkezetnél. Robosztus felépítésének köszönhetően, beépíthető teljes deszkázatra. Anyaga a durva felületen sem károsodik. Szabadon fektetve a szarufák távolsága max.. 1,2 m kell legyen. Mivel közvetlenül a szigetelésre fektethető, így a szarufa teljes magassága kitölthető. A gyári segédanyagokat alkalmazva az átfedések, csatlakozások és áttörések tömítéséhez, a fólia vízzáró esőbiztos héjazatként minősíthető.

A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** -magas páraáteresztő képességének köszönhetően kiválóan kivezeti a párákat a szerkezetből. Olyan zárt szerkezetet hozva létre a mely tökéletesen védi a szigetelést az esőtől, portól, porhótól és szélétől. A megfelelő JUTA segédanyagok alkalmazásával, vízzáró esőbiztos alátétiszigetelés. A minimális beépítési szög 10°.

A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** -alkalmazható ferde tető esetén betoncserép, agyagcserép, szálcement, műanyag, pala kerámia és fémlemezfedések alá. Beépíthető homlokzati fóliaként is, szellőztetett homlokzatra, nem tartós UV sugárzásnak kitett szerkezetben.



A rendszer ragasztó és tömítő elemei

JUTADACH SP SUPER	A fólián keletkezett sérülések javításához
JUTADACH TPK SUPER	A tetőáttörések tömítéséhez, ragasztásához
JUTADACH THK	Szegettömítő az ellen lécek alá > 22°
	Szegettömítő az ellen lécek alá 17° alatt

A fólia mérete

Hossz:	50 m
Szélesség:	1,5 m
Teljes felület:	75 m ²
Tekercssúly:	cca 18 Kg

Beépítés :

A **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** – Fektetése szilárd száraz, tiszta, egyenletes felületre. Gyűrődésmentesek közvetlenül a szarufára, vagy az arra épített diffúz deszkázatra. A fektetést az ereszvonalnál kezdjük, az átfedésekkel folyamatosan a gerincvonalig. Min. 15 cm-es átfedésekkel, és összeragasztva a beépített kétoldali ragasztócsíkkal. Az ereszvonalnál a fóliát **JUTADACH SP 38** kétoldali szalaggal ragasszuk a cseppentőlemezre. A fólia esetleges hosszanti toldása csak védett helyen, az ellen lécek alatt lehetséges. Ha lehetséges minimalizáljuk a hosszanti toldások számát. A fóliát mechanikus tűzőgép kapcsokkal, vagy nagyfejű rozsdamentes szegekkel rögzítjük. Oly módon hogy a szegezések mindig védett helyen, az ellen lécek alatt legyenek. Az átfedéseknél a rögzítés a ragasztósáv felett kell hogy legyen, hogy a védőfólia eltávolítható legyen az összeragasztáskor. A fólián keletkezett esetleges sérülések javításához, valamint a tetőáttörések (csövek, antennák, szellőzők) megfelelő tömítéséhez használunk **JUTADACH SP SUPER** egyoldalas javítószalagot. A fóliát ellen léccel rögzítjük, melynek mérete a megfelelő szellőzés kialakításához (200 cm²/ereszfolyóméter) min. 4 cm kell hogy legyen. A fólia és a cseréplécek közti tér biztosítja a szabad légmozgást, a szerkezet megfelelő szellőzését, és a csapadék akadálytalan lejutását az ereszvonala. Az ellen lécek alá 22° tetőhajlat alatt **JUTADACH TPK SUPER** szegettömítő szalagot építünk be. Amennyiben a **JUTADACH THERMOISOL PROFI 2AP** fóliát impregnált szerkezetre, deszkázatra építjük be, ez esetben nem kell megvárni annak teljes kiszáradását. Figyeljünk a részletekre. A teljes fedés előtt távolítsunk el a fóliáról minden olyan akadályt, mely akadályozná a megfelelő légáramlást, és a csapadék akadálytalan lefolyását. A fólia hosszirányú toldására csak védett helyen, az ellen lécek alatt van lehetőség. A munkát ha lehetséges úgy kell ütemezni, hogy a fólia fektetése után a végleges fedés a lehető leghamarabb felkerüljön. Az alkalmazásokról továbbiak a Juta beépítési könyvben találhatók.

240 g/m²

Felülettömeg

30 év

Garancia

A

Minőségi osztály



Kemikáliák

W1

Vízzáróság

0,15 m

Sd érték

+ 100 °C

Hőállóság

300/360 N/50mm

Szakító szilárdság