

TERMÉK ADATLAP

JUTAFOL® D 96 AG

Érvényes 2011 01.01.-től

Felülvizsgálva 2020 09.14.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5 %	+ 1,5 %
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	96	-10	+10
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928	[osztály]	W2	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 1931	[m]	3	-2	+3
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	820 / 670	-120 / -150	+180 / +150
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	20 / 20	-10 / -10	+10 / +10
Szeg szakadási ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	450 / 450	-130 / -130	+200 / +200
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<2	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-20	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1;2	[m ³ /m ² · h.50Pa]	nincs adat	-	-
Tulajdonságok változása öregítés után Víz behatolási ellenállás	EN 1297	[osztály]	-40 / +80	-	-
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 1296	[%]	<30	-	-
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 13859-1	[%]	<40	-	-
Veszélyes összetevők			nincs adat		

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13859-1:2010

Vízszigetelő membránok és fóliák. Az alátétek és az aljzat és a vízszigeteléslemezeinek meghatározása és jellemzői. 1.rész : Alátétek és lemezek aljzathoz és redőzött burkolatok vízszigeteléséhez.

Megerősített tetőfólia mely abszorbens réteget tartalmaz , belső felületén kondenzációs hatású. Beépítés előtt olvassa el az alkalmazási kézikönyvet. A termék egészségre ártalmas összetevőket nem tartalmaz.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ

A TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT KIADÁSÁÉRT KIZÁRÓLAG A GYÁRTÓ FELELŐS !