JUTA

016

CE 13

PFM30EN013

# JUTATOP 270 2AT

**Kétrétegű laminált robosztus erősen vízálló páraáteresztő tetőfólia .**

**VÍZZÁRÓ ESŐBIZTOS ALÁTÉTSZIGETELÉS**

***TERMÉKLEÍRÁS:***

***-a JUTATOP kétrétegű vízszigetelő biztosító alátét, mely egy alsó szőtt poliészter textíliából, és egy felső funkcionális bevonatból áll. Beépített kétoldali ragasztócsíkkal.***

***a JUTATOP diffúziós tetőfólia mely alkalmazható , nagyon alacsony hajlásszög esetén is. Fektethető közvetlenül a szigetelésre, vagy azon lévő deszkázatra. A teljes szarufaköz kitölthető szigetelőanyaggal. A tetőfólia különleges összetétele biztosítja a szerkezet vízzáróságát és feszességét, alacsony hajlásszög esetén is , a speciális rögzítő és tömítő anyagok használatával.***

***a JUTATOP eltávolítja a szerkezetből a vízpárát, kívülről olyan zárt rendszert alkot, mely megvédi a szigetelést a széltől , esőtől és a portól.***

***a JUTATOP alkalmazható betoncserép, agyagcserép, valamint palafedés alá. Tartós, ellenáll a kemikáliáknak, nem rohad, nem penészesedik.***

***A minimális tetőhajlásszög, amire beépíthető 6°.***




***BEÉPÍTÉS :***

***-a fektetést az eresz vonalánál kezdjük haladva a tetőgerincig 15 cm-es átlapolással***

***-abban az esetben ha a tető hajlásszöge 22°-nál kisebb , ajánlatos tömítő szalag használata (beépített, vagy JUTADACH SP 38)***

***-a fóliát laposfejű rozsdamentes szegekkel, vagy tűzőgép kapoccsal rögzítjük a szarufán***

***-a fólián áthatoló szerkezeti elemeket ajánlott JUTADACH SP Super szalaggal tömíteni***

***-a gyártói utasítás szerint az egész szerkezet megfelelő szellőztetéséről gondoskodni kell***

***- a szellőzőrésnek min 50 mm kell lennie***

***- a végleges fedést, a lehető legrövidebb időn belül el kell készíteni***

***-az ellenlécek alá a jó szigetelés érdekében célszerű JUTADACH TPK Super szegtömítő szalagot ragasztani .***

***- a ragasztásnál ügyelni kell hogy a felület tiszta, sima, száraz por és zsírmentes legyen. A ragasztási hőmérséklet min. 7 C °***

| Tulajdonságok | Szabvány | Mérték egység | Érték |
|---|---|---|---|
| Hossz: | EN 1848-2 | (m) | 50 |
| Szélesség: | EN 1848-2 | (m) | 1,5 |
| Vastagság: | | (mm) | 0,48 |
| Tekercssúly: | | (Kg) | cca 21 |
| Nyúlás: MD/CMD | EN 12311-1 EN 13859-1 | (%) | 25/25 |
| Egységnyi területre jutó tömeg: | EN 1849-2 | (g/m2) | 270 (+-20) |
| Szakító szilárdság: | EN 12311-1 EN 13859-1 | (N/50mm) | 360/240 (+-60/+-60) |
| Vízgőz átviteli tulajdonság Sd Érték | EN 12572 EN1931 | (m) | 0,02 (-0,01 +0,04) |
| Éghetőségi besorolás: | EN 13501 EN 11925-2 | (osztály) | B |
| Alkalmazási hőmérséklet: | | (C°) | -40/+100 |
| Víz behatolási ellenállás: | EN1928 EN13111 | (osztály) | W1 |
| Méretstabilitás: | EN 1107-2 | (%) | <1 |
| Hidrosztatikus nyomáspróba: | EN20811 | (cm) | >100 |