

JUTATOP® HTR

Érvényes 2013 01.01.-től

Felülvizsgálva 2020 05.05.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:

Hossz	EN 1848-2	[m]	>50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	300	-25	+25
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	B	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928	[osztály]	W1	-	-
Víz behatolási ellenállás Mesterséges öregítés után	EN 13859-1;2 Melléklet c	[osztály]	W1	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572	[m]	0,04	-0,02	+0,04
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	380 / 250	-60 / -50	+60 / +50
Maximum húzóerő MD/ CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1 Melléklet C	[N/50mm]	370 / 240	-60 / -50	+60 / +50
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	25 / 25	-10 / -10	+ 15 / +15
Nyúlás MD / CMD Mesterséges öregítés után	EN 13859-1 Melléklet C	[%]	23 / 23	-9 / -9	+15 / +15
Szegszakító ellenállás MD / CMD	EN 12310-1 EN 13859-1	[N]	160 / 190	-40 / -50	+50 / +60
Méretstabilitás	EN 1107-2	[%]	<1	-	-
Rugalmasság alacsony hőmérsékleten	EN 1109 EN 495-5	[°C]	-40	-	-
Levegő behatolási ellenállás	EN 12114 EN 13859-1	[m ³ /m ² . h.50Pa]	npd	-	-
Alkalmazási hőmérséklet	-	[°C]	-40 / +120	-	-
Hidrosztatikus nyomáspróba	EN 20811	[cm]	>100	-	-

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC –Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA

EN 13859-1:2010 EN 13859-2:2010

Hajlékony lemezek , fóliák vízszigeteléshez – 1. rész . fóliák nem folytonos fedés alá -2. rész . vízszigetelő biztosítás falburkolatokhoz.

Vízálló páraáteresztő alátétházazat. Kétrétegű vízzáró esőbiztos alátétszigetelés.Fektethető közvetlen a szigetelőanyagra vagy az arra épített deszkázatra. Alkalmazható homlokzati fóliaként is.

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ

