

JUTAVAP® VARIABLE 100

A : típus

Érvényes 2016 07.26.-tól

Felülvizsgálva 2024 02.06.

TULAJDONSÁGOK	SZABVÁNY	MÉRTÉK EGYSÉG	ÉRTÉK	Tűrés	
				MINIMUM	MAXIMUM

Altalános jellemzők:


Hossz	EN 1848-2	[m]	50	-	-
Szélesség	EN 1848-2	[m]	1,5;3	-0,5%	+ 1,5%
Egyenesség	EN 1848-2	-	megfelelő	-	-
Vastagság	EN 1849-2	[mm]	0,3	-0,1	+0,1
Egységnyi területre jutó tömeg	EN 1849-2	[g/m ²]	100	-10	+10
Látható hibák	EN 1850-2	-	nem látható hibák		

Műszaki jellemzők:

Éghetőségi besorolás	EN 13501 EN 11925-2	[osztály]	E	-	-
Víz behatolási ellenállás	EN 1928		megfelelő	-	-
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 1931	[m]	2,4	-1,3	+1,3
Vízgőz átviteli tulajdonság (Sd) Érték	EN 12572	[m]		0,15	5
Szakító szilárdság Maximum húzóerő MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[N/50mm]	>130 / >120	-	-
Szakító szilárdság : Nyúlás MD / CMD	EN 12311-1 EN 13859-1	[%]	>50 / >50	-	-
Szegszakító ellenállás MD / CMD	EN 12310-2 EN 13859-1;2	[N]	>70 / >70	-	-
Ütésállóság meghatározása	EN 12691	-	nincs adat	-	-
Hajlító erő	EN 12317-2	[N]	nincs adat	-	-
Alkáli rezisztencia	EN 13984	-	nincs adat	-	-
Párazárás mesterséges öregítés után	EN 1296 EN 1931	-	megfelelő	-	-
Veszélyes összetevők	-	-	nincs adat	-	-

megjegyzés: MD-Machine Direction (hossz irány) MDC -Cross Machine Direction (kereszt irány)

A TERMÉK ALKALMAZÁSA



EN 13984:2013

Rugalmas lapok vízszigeteléshez - Műanyag és gumi páraszabályozó rétegek - Definíciók és jellemzők
Kétrétegű páraszabályozó fólia, mely egy nem szőtt rétegből és speciális bevonatból áll.

Beépítése a hőszigetelés belső oldalára, pára és légzáró réteggént. Csak a belső oldalon alkalmazható a rétegrendben páraáteresztő fóliával kombinálva.

A termék nem tartalmaz veszélyes összetevőket .

A TERMÉKHEZ TARTOZÓ TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT AZ ALÁBBI ELÉRHETŐSÉGEN LETÖLTHETŐ !